



УДК 669:583

## МЕТАЛЛАРНИНГ КУКУНЛАРИНИ ГРАНУЛОМЕТРИК ТАРКИБИННИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ

Расулов А.Х., Алланазаров А.А., Халимжонов Т.С.  
(ТошДТУ)

**Аннотация.** Мақолада темир кукунларини олиш усуллари ва олиш усулларининг кукунларнинг шакли ва ўлчамларига таъсири ҳамда темир кукунларини гранулометрик таркиби ва ўлчамларини ўрганиш илмий-тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Натижаларнинг таҳлили ўрганилган темир кукунларида 83.40% темир (Fe)дан ташқари 9.83% O<sub>2</sub>, 2.95% Si, 2.92% Ca ва оз миқдорда 0.90% W борлигини кўрсатди.

**Калит сўзлар:** металл, темир, кукун, темир кукуни, таркиб, гранулометрия, ўлчам, шакл, морфология, структура, локаллаш.

**Аннотация.** В статье рассматриваются результаты научно-исследовательских работ по способам получения порошков железа и влияния способа получения на форму и размеры, а также гранулометрический состав порошков. Анализ результатов исследования показал, что кроме 83.40% Fe в порошках железа обнаружены 9.83% O<sub>2</sub>, 2.95% Si, 2.92% Ca и в малом количестве 0.90% W.

**Ключевые слова:** металл, железа, порошок, порошок железа, состав, гранулометрия, размер, форма, морфология, структура, локализация.

**Annotation.** The article discusses the results of research and development in the methods of obtaining iron powders and the effect of the method of obtaining the form and dimensions, as well as the particle size composition of powders. Analysis of the results of the study showed that besides 83.40% Fe in iron powders of 9.83% O<sub>2</sub>, 2.95% Si, 2.92% Ca and in a small amount of 0.90% W/

**Keywords:** metal, iron, powder, iron powder, composition, granulometry, size, shape, morphology, structure, localization.

**Кириш.** 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш йўналишида белгилаб берилган устивор вазифаларни амалга оширишда Ўзбекистон Республикасида мавжуд бўлган минерал-хом ашё ресурсларини қайта ишлаш орқали экспортга мўлжалланган янги турдаги конструкцион материаллар яратиш ва кўп турдаги тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, юқори технологиялар ёрдамида металларнинг



кукунларини олиш ва уларнинг грануламетрик таркибини ўрганиш натижалари асосида янги материалларни ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим ҳисобланади. Ҳозирги замон илмий-техник ривожланишнинг ўзига хос бўлган энг муҳим хусусиятини кукун материаллардан кенг фойдаланиш ташкил этади. Кукунларнинг ичидаги ўрин металл кукунларига тегишли. Конструкцион ва бошқа материаллар яратишда бош элементлардан бири ҳисобланган темир кукунларини олиш ҳам долзарб вазифалардан биридир.

Металлургия корхоналарининг чикиндиларидан темир кукунларини олиш, таркибини тадқиқ этиш ва олинган темир кукунларидан турли соҳаларда қўлланиладиган конструкцион материалларни ишлаб чиқариш орқали темир асосли материалларни локалаштириш лозим.

Дунёда саноат соҳаларида металларнинг кукунларидан маҳсус механик, технологик и физик ҳоссаларга эга бўлган буюм ва деталларни ишлаб чиқаришга бўлган талаб ортиб бормоқда. Буюм ва деталларни сифатини яхшилаш, уларнинг умрибоқийлигини, ишончлилигини ва ишловчанлигини оширишнинг комплекс муаммоларини ечишда янги кукун материалларни яратиш ёки мавжудларини физик-механик ҳоссаларини яхшилаш муҳим ҳисобланади.

**Тадқиқотнинг обьекти ва методи.** Металл кукунларини олишнинг механикавий, кимёвий ва физика-кимёвий усуллари мавжуд бўлиб хар бир усулда олинган кукунлар шакли, ўлчамлари, таркиби ва ҳоссалари бир биридан тубдан фарқ қиласди. Механик усулларда кукунлар қаттиқ металларни майдалаб, суюқ металларни эса кимёвий таркибини ўзгартирмасдан тўзитиб ҳосил қилинади. Мўрт қаттиқ материалларни майдалаш учун шарли, уюрмали ва вибрацион тегирмонлардан фойдаланилади. Металл кукунларни механик усуллар билан олишда уларнинг ифлосланишини ҳисобга олиш зарур.

Шарли тегирмон пўлат барабандан иборат бўлиб, унга майдаловчи шарлар ва майдаланадиган материал солинади. Шарли тегирмонда олинган кукун зарралари 100–1000 мкм ўлчамли нотўғри кўпёқлик кўринишида бўлади.

Уюрмали тегирмонларда майдалаш шарли тегирмонларга нисбатан тезроқ кечади. Уюрмали тегирмонининг камерасида иккита паррак бўлиб, қарама-қарши томонларга айланиб, ўзаро кесишувчи ҳаво оқимлари ҳосил қиласди. Камерага солинган материал (сим бўлаги, қиринди, қийқимлар ва бошқа майда бўлакчалар)ни ҳаво оқими илаштириб олиб кетади, улар ўзаро бир-бирига урилиб 50 дан 200 мкм гача ўлчамли зарраларга майдаланади. Ҳосил бўлган заррачалар тарелка кўринишида, четлари арасимон бўлади.

Мўрт металл карбидлари ва оксидларидан майин кукунлар олиш учун механик усулнинг энг унумлиси бўлган вибрацион тегирмонлардан



фойдаланилади. Темир ва пўлат кукунларини олиш учун ҳаво, сув, буғ ёки инерт газлар кинетик энергияси билан суюқ метални тўзитиш усулидан ҳам фойдаланилади. Олинган кукун зарралари 50–350 мкм ўлчамли бўлиб, сферик кўринишга яқин.

Кимёвий ва физика-кимёвий йўл билан металл кукун ҳосил қилишнинг асосий усуллари:

1). Металл оксидларга водород, углерод оксида, генератор ва конвертор газларини, углеродни ва баъзи металларни таъсир эттириб олиш.

Бу усулда темир, мис, никел, кобалт, вольфрам, молибден кукунлари олинади.

2). Сувдаги газ эритмаларини электролиз қилиш; бунда металларнинг майин ва майда кукунлари олинади.

3). Карбонил усули. Бу усул айрим металларнинг маълум шароитда углерод оксида билан кимёвий бирикма ҳосил қилишига асосланган. Олинган бирикма қиздирилиб, парчаланиб, ундан металлар кукуни олинади.

Темир кукунларининг грануламетрик таркибини аниқлаш учун нейтрон-активланиш, масс-спектрометрия ва спектрал тахлил усуллари кўлланилди. Кукунларни ва ярим маҳсулотларни (штабикларни) технологик ва ишлатилиш характеристикаларини ўлчаш мавжуд бўлган стандарт усуллардан ва ўлчов ускуналар фойдаланган холда амалга оширилди.


**Илмий тадқиқот ишларининг натижалари.** Металл кукунларини рентген тадқиқотлари Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида мавжуд бўлган Си трубкаси билан жиҳозланган ( $K\alpha_1=1.5406\text{\AA}$ ) “Panalytical Empyrean” дифрактометрида бажарилди. Ўлчашлар хона хароратида 0,01 градус қадамда қадама қадам сканирлаш режимида  $5^0$  дан  $90^0$  гача диапозонда, айланувчи тагликда 20 бурчак интервалида бажарилди.

Намуналар хона хароратида 0,01 градус қадамда қадама-қадам сканирлаш режимида  $5^0$  дан  $90^0$  гача диапозонда, айланувчи тагликда  $2\theta$  бурчак интервалда ўлчанган

Олинган кукунларнинг ташқи морфологияси ва ўлчамлари Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида мавжуд жиҳозларда ўлчанганд бўлиб, кукунларнинг юза морфологияси ва микроструктураси тадқиқотлари Германиянинг Карл Зейс шахрида ишлаб чиқарилган SEM-EVO MA 10 сканировчи электрон микраскоп ёрдамида амалга оширилди. Мазкур жиҳоз неорганик материаллар кукунлар, заррачалар, толалар, металлар юзасидаги микроструктуралар, яrimўтказгичлар ва



юпқа плёнкалар, юзасидаги нұқсонлар тузилишини микроскопик таҳлил қилишга мүлжалланған. Сканировчи электрон микраскопда тадқиқотлар қуидагича олиб борилди:



### “PanalyticalEmpyrean» диактрометрда олинган рентгенограмма

Намунани тайёрлаш жараёнида микроскопнинг предмет столига юзасига юзалари икки томонлама ёпиширилладиган алюминийли фольга ёпиширилган металл қотишмали тутгич ўрнатилди. Бу фольгага кукун түкилди кейин ҳаво билан пуфланди. Кейин предмет столи вакуум ҳосил қилиш учун ҳаво түхтатилган микроскопнинг ишчи камерасига ўрнатилди. Ўлчашни амалга ошириш учун филаментга SE детектираш режимида 10 кВ кучланиш берилади. Бунда ишчи масофа (working distance) 8,5 мм ни ташкил қилди. SmartSEM программалаш дастури ёрдамида 20-100 мкм масштаблардаги кўринишлар олинди.


Хулоса қилиб айтганда юқори сифатли расм олиш учун:

микроскопнинг филаментига электрон ҳосил бўлиш қурилмаси филаментига 10 кВ кучланиш берилади;


намуна билан фокусланган электрон даста орасидаги ишчи масофа 8,5 ммга тенг бўлиши керак.

Электронлар дастасини SE1 орқали қайд этилган. Хар бир расмга маҳсус индификацион рақам берилгиланди. Берилган расм олинган маштаби 100 микронга тенг.

Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида бажарилган тадқиқот натижалари ва ўрганилган темир кукунларининг гранулометрик таркиби ва шакиллари қуида келтирилган.





### Механикавий усулда олинган темир кукунларининг ташқи шакли



**Механикавий усулда олинган темир кукунларининг 100 мкм масштабда олинган фотосуратлари. Кукунлар 95 мкм дан 193 мкм гача оралиғида тақсимланган**



Электронное изображение 1



Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%
O <sub>2</sub>	9.83	0.44
Si	2.95	0.17
Ca	2.92	0.18
Fe	83.40	0.64
W	0.90	0.51
Сумма:	100.00	



Ўрганилган темир кукунларида 83.40% темир (Fe)дан ташқари 9.83% O<sub>2</sub>, 2.95% Si, 2.92% Ca ва оз миқдорда 0.90% W борлиги аниқланди.

## ХУЛОСАЛАР

1. Металл кукунларини ўлчамлари ва шакиллари уларни олиш усуларига боғлиқлиги кузатилди.

2. Металларнинг кукунларини рентген тадқиқотлари Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида мавжуд бўлган Cu трубаси билан жиҳозланган (Ka1=1.5406A) «PanalyticalEmpyrean» дифрактометрида бажарилди.

3. Олинган кукунларнинг ташқи морфологияси ва ўлчамлари Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида мавжуд жиҳозларда ўлчанган бўлиб, кукунларнинг юза морфологияси ва микроструктураси тадқиқотлари Германиянинг Карл Зейс шахрида ишлаб чиқарилган SEM-EVO MA 10 сканировчи электрон микраскоп ёрдамида амалга оширилди.

4. Металл кукунларининг ўлчамлари, шакли ва тузилиши шунингдек металлографик микроскоп МИМ–8 ва растровли электрон микроскоп РЭМ–200 да ўрганилди, кукунларнинг технологик ва ишлатилиниш кўрсаткичлари мавжуд бўлган стандарт ускуналар паркида амалга оширилди.

6. Металларнинг кукунлари таркибида бошқа қўшимча элементлар ҳам учраши аниқланди.

## Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. - Т.:2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Alisher K. Rasulov, Salokhiddin D. Nurmurodov, Nodir D. Turahadjaev, Kudratkhon G. Bakhadirov. Development of New Structural Materials with Improved Mechanical Properties and High Quality of Structures through New Methods Canadian Journal of Materials Science Research, Vol. 5, No. 3, 2016, pp 52 -58.

3. S.D. Nurmurodov, A.X. Rasulov, U.N. Ruziev. /Ekstremal sharoitlarda ishlatiladigan qattiq qotishmali metall kompozitlar va ularni termik ishlash: Monografiya - Toshkent, 2016, ToshDTU, - 180 b.

4. Salokhiddin D. Nurmurodov, Alisher K. Rasulov, Nodir D. Turahadjaev, Kudratkhon G. Bakhadirov. "Development of New Structural Materials with Improved Mechanical Properties and High Quality of Structures through New Methods Using New Type of Plasma Chemical Reactor. American Journal of Materials Engineering and Technology Vol. 3, No. 3, 2015, pp 58-62.



5. Расулов А.Х., Нурмуродов С.Д. Исследование мелкодисперсных порошков тугоплавких металлов. //Химия и химическая технология. – Ташкент, 2012. №3, С.55–58.
6. Расулов А.Х., Нурмуродов. Создание конструкционных материалов с использованием ультрадисперсных порошков вольфрама. Монография - Ташкент, ТашГТУ, 2015. 168 с.
7. A.X. Rasulov, S. D. Nurmurodov, Allanazarov A.A., T.U. Pardaev. Influence of structural –textural features of turbo –alloy products using tungsten treatment on their strength properties. TECHNICAL SCIENCE AND INNOVATION, Tashkent, №1/2020 pp 178-186(05.00.00; №6).
8. A.X. Rasulov, S. D. Nurmurodov, Allanazarov A.A. Study of Morphology and Dimensions of Ultra Dispersed Powders of Tungsten by Crystal-Optical Method of Discharge. TEST Engineering Management Article Info, Volume 83, Page Number: 844 – 848, Publication Issue: March - April 2020 (Scopus; №3).

